



# Buenas prácticas para el uso de tablero Durapaint

Este documento pretende dar indicaciones generales para el adecuado manejo y almacenamiento de tableros de contrachapado Durapaint, con el fin de preservar las características del material.



## Almacenamiento:

- No exponer el material a condiciones extremas durante el almacenamiento; cambios bruscos en condiciones de temperatura y/o de humedad, exposición directa a la luz solar, a la lluvia, temperaturas extremas, etc.
- Evitar contacto con agentes que puedan dañar los tableros (charcos, tierra, moho u hongos...).
- Evitar colocar los tableros en las proximidades de zonas de paso de maquinaria.
- Se consideran como condiciones óptimas de almacenamiento para el tablero, una humedad relativa entre el 30% y el 80% y la conservación del material en su embalaje original.
- Se recomienda el almacenamiento del material en horizontal sobre superficies planas y si es necesario nivelarlo con los elementos necesarios.
- Para la manipulación de los embalajes evitar usar sistemas de manipulación mecánica, eslingas metálicas u otros elementos de dureza mayor que la propia madera, que puedan dejar marcas y/o deteriorar los tableros.
- Los apilados deben cumplir condiciones mínimas de seguridad.
- Para evitar el deterioro de los tableros; no deben almacenarse más de cuatro alturas de pallets.
- Los apoyos deben colocarse en alineación vertical, para garantizar una adecuada distribución del peso.
- En caso de que las condiciones de almacenamiento no puedan respetar estas indicaciones y el tablero se vea expuesto a condiciones extremas, consultar con nuestro Departamento de Calidad.





## Uso y tratamiento:

Cualquier manipulación, tratamiento o proceso realizado en el tablero puede modificar sus características intrínsecas produciendo graves defectos sobre el mismo. De manera general se recomienda:

- La tornillería a emplear para la colocación en tablero debe ser siempre anticorrosiva, y con ello evitar problemas en tratamientos posteriores.
- Antes de utilizar el tablero se debe aclimatar a las condiciones ambientales de trabajo, si bien se tienen que tener en cuenta las condiciones ambientales marcadas, según se ha señalado anteriormente.
- Para el mecanizado de los tableros, se deben emplear herramientas de corte adecuadas, que permitan cortes limpios, sin desgarros. El uso de herramientas no adecuadas puede ocasionar desfibres, arranques, mal mecanizado, etc.
- No se debe golpear los tableros con materiales de mayor dureza que la propia madera ni someterse a impactos.
- Considerar la siguiente información cuando se usen estos tableros:
  - Debe tenerse en cuenta para cualquier uso el coeficiente de dilatación del material ( $\alpha(^{\circ}\text{C}^{-1})=10^{-6}$ ), teniendo en cuenta la necesidad de respetar juntas de dilatación en la colocación final del material.
  - La superficie sobre la que se coloque el producto final deberá cumplir unas condiciones adecuadas de limpieza, estabilidad, humedad, planitud, etc.



## Acabado superficial:

Las instrucciones generales para los acabados son:

- La superficie del tablero debe estar limpia antes de aplicar cualquier producto.
- Aplicar el acabado sólo en condiciones meteorológicas favorables (evitar la lluvia, temperaturas demasiado altas o bajas o incidencia excesiva de los rayos solares).
- Se recomienda aplicar los productos de protección mediante brocha o rodillo mejor que pistola, ya que aportan una mejor impregnación.
- Aunque el producto ha demostrado un buen comportamiento en atornillado directo (sin sellado de cantos), se recomienda el sellado de los cantos y las zonas de atornillado, ya que alargará la vida útil del producto y mejorará sus características.
- La protección y sellado de los cantos y cualquier zona alterada (bordes de tablero, especialmente cuando se haya cortado) hará que se preserven las características del producto.
- Utilice un producto adecuado que repela el agua para ese sellado.

Para conseguir un acabado adecuado de este tipo de tablero, aplicar un producto compatible con el pre-acabado de los que ya dispone el tablero.

- Utilizar pinturas acrílicas en base agua y poro abierto.
- Evitar en todo caso productos de baja compatibilidad: productos en base solvente.
- El acabado brillo no está recomendado en este tipo de tableros.

Los productos Durapaint están tratados contra hongos e insectos, lo que les aporta una gran durabilidad y resistencia a ataques biológicos.

No obstante, los tableros conservan sus propiedades higroscópicas, lo que hace recomendable adoptar una serie de medidas para protegerlos contra los agentes meteorológicos (lluvia, luz solar...).

Las recomendaciones en este sentido son:

- En función del sistema de instalación de los tableros, sus propiedades se mantendrán por más tiempo. Por ejemplo, la vida útil del tablero se alargará si los cantos están menos expuestos a la lluvia y la radiación solar.
- Una vez instalados los tableros en su ubicación, aplicar el tratamiento superficial tan pronto como sea posible. No dejar los tableros sin protección más de una semana tras la instalación.
- Tener en cuenta siempre las condiciones atmosféricas.
- Utilizar siempre productos de acabado de buena calidad y seguir las instrucciones del fabricante.



### Mantenimiento:

- Un buen mantenimiento del acabado superficial es necesario para mantener las propiedades del tablero y protegerlo de la luz solar, los agentes meteorológicos, etc. Tener en cuenta siempre para ello cuál fue el primer tratamiento que se aplicó.
- Hay que tener en cuenta, en primer lugar, si se requiere retirar previamente el tratamiento inicial. De ser así, utilizar siempre productos no agresivos. Después, aplicar una nueva capa de protector o pintura. Repetir el proceso periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante del producto aplicado.
- Tanto la falta de mantenimiento como el exceso del mismo (aplicar demasiadas capas de protector) pueden llegar a reducir el grado de protección al tablero.
- Según se ha indicado anteriormente, se recomienda el sellado de los cantos. Se recomienda, así mismo, revisar periódicamente ese sellado para asegurar que se mantienen en buenas condiciones. Renovar la protección si muestra algún daño.



**garnica**

Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 - bajo  
26007 Logroño, La Rioja  
España  
Tel.: +34 941 51 23 53  
Fax: +34 941 51 23 59  
quality@garnica.one  
www.garnica.one